



Aries extra

ARIES EXTRA è un rivestimento murale a spessore a base di granelli di marmo selezionati, resine stirolo acriliche e pigmenti naturali. Nato come rivestimento per esterni per l'ottima resistenza all'abrasione e alle intemperie, oggi per l'effetto continuo e raffinato che conferisce alla parete e la vasta gamma di colori ottenibili, è molto apprezzato anche in interno soprattutto in ambienti fortemente trafficati quali ingressi, vani scala, corridoi, tavernette, saloni, ecc.

ARIES EXTRA è ottenibile in due diverse granulometrie "RLF" 1,5 mm.
"RLM" 2,0 mm.

COLORE: tinte di cartella e mazzetta "I RESTAURI".

PREPARAZIONE DEL FONDO: Su intonaco nuovo: applicare una ripresa di nostro **SAIFSEAL COAT QUARTZ**, diluito al 20-25% con acqua, colorato nella tinta dominante di **ARIES EXTRA** prescelto.

Muri vecchi: spazzolare e asportare vecchie pitture, stuccare eventuali imperfezioni, indi applicare una ripresa di nostro fissativo **SAIFSEAL DUR consolidante** diluito al 300% con acqua. Su fondi particolarmente ammalorati applicare una seconda mano del medesimo consolidante. Procedere quindi come sopra con una mano di **SAIFSEAL COAT QUARTZ** nella tinta prescelta.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Stendere **ARIES EXTRA** sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore, tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla superficie. Attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato esercitando una leggera pressione con il frattazzo mantenuto ben umido. L'applicazione non deve essere fatta in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o a temperatura inferiore + 10° C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di +5° C. Essendo privo di solvente, **ARIES EXTRA** non richiede particolari precauzioni durante l'applicazione. A lavoro ultimato lavare bene gli strumenti utilizzati con acqua tiepida corrente



Aries extra

+ 10° C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di + 5° C..

Essendo privo di solvente, **NEPTUN EXTRA** non richiede particolari precauzioni durante l'applicazione.

>ARIES EXTRA	N A 11	
	REV 0	
	DEL 05/11/2004	
	SPEC. REF. A 11	
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,64 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	250000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	82,4% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da + 5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto 96 ore asciutto in profondità	
Resa:	"F" 2,5 kg/mq. "M" 3,2 kg/mq	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.