



# Byzantium

BYZANTIUM, toni caldi, morbido effetto perlescente, effetti di chiaroscuro e di profondità: BYZANTIUM è il rivestimento perfetto che trasforma un ambiente in un luogo ricco di calore, in cui i dettagli della parete interagiscono con l'arredamento, in un'unica armonia.

**COLORE:** Esempi di cartella.  
Base oro e argento

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** Fondi lisci, stuccati, cartongesso, etc... vanno trattati con una mano di SAIFSEAL DUR consolidante 300% e una o due riprese di MICROFINE 500 o ACRYL 100.

**APPLICAZIONE:** BYZANTIUM è pronto all'uso, applicare una prima mano con rullo di spugna fine o a pelo raso, distribuendo uniformemente il prodotto. In alternativa utilizzare una spatola in acciaio, rasando accuratamente.  
Seconda ripresa, procedere come la prima, lasciare "appassire" per qualche minuto, quindi, con spatola di acciaio o plastica, lisciare la superficie in modo da ottenere l'effetto chiaroscuro. Non eccedere nella fase di lisciatura, per evitare di "spegnere" l'effetto perlescente.  
Lavare gli strumenti subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e sapone.



# Byzantium

>BYZANTIUM		N B 07
		REV 0
		DEL 17/04/2009
		SPEC. REF. B 07
SCHEMA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina acrilica	
Peso specifico:	1,17 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	35000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	49,5 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +40°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto.	
Resa:	0,15 l/mq per passata	
Confezioni:	0,750 • -2,5 •	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.