



Macchia stop

MACCHIA STOP è un'antimacchia trasparente all'acqua per interni ed esterni indicato per la neutralizzazione di macchie di nicotina, caffè, pennarello, fuliggine, perdite d'acqua ecc.. **MACCHIA STOP** ad essiccazione avvenuta è sovrapponibile con tradizionali pitture ad acqua.

COLORE: trasparente - incolore

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** pulire e carteggiare bene il supporto se necessario. **Fondi vecchi:** accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Applicare una preventiva mano di **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante, diluito al 300% con acqua, al fine di uniformare l'assorbimento del supporto. **Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

N.B.: in tutti i casi la parte da trattare deve essere perfettamente asciutta.

APPLICAZIONE: Accertarsi bene che la macchia da trattare sia perfettamente asciutta. Asportare eventuali affioramenti di salnitro o residui di fuliggine. **MACCHIA STOP** è pronto all'uso. Applicare una mano a pennello sulla macchia avendo cura di ricoprire una superficie decisamente più ampia della parte interessata. In caso di fondo particolarmente assorbente applicare una preventiva mano di **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante. Attendere 10/12 ore prima di ricoprire con la pittura prescelta. Se dopo la prima mano di pittura dovesse riaffiorare la macchia, procedere con l'applicazione sulla pittura stessa di una seconda mano di **MACCHIA STOP** e ultimare con la seconda mano di pittura.



Macchia stop

Trattamenti Speciali

>MACCHIA STOP		N M 22
		REV 0
		DEL 11/05/2006
		SPEC. REF. M 22
SCHEDA TECNICA		
Composizione:	soluzione di sali inorganici	
Peso specifico:	1 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	3÷4,5	UNI 8311
Viscosità:	100 CPS a 20° C. S. 1 RPM 10± 10%	UNI 8490
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	Sopraverniciabile dopo 12 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l	
Confezioni:	1 l - 5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200

e-mail: satif@saifspa.it
www.saifspa.it