



Mantovano 51/3

MANTOVANO é una finitura minerale applicata a spatola a base di grassello di calce stagionato, colorato nella massa, per interno ed esterno. Ottima traspirabilità, aspetto liscio, morbido, lucido, effetto sfumato ottenuto con sovrapposizioni, rendono **MANTOVANO** adatto a impieghi in complessi architettonici ristrutturati o in ambienti in cui si voglia ricercare l'aspetto degli stucchi antichi.

Applicato in strati di ridotto spessore **MANTOVANO** non è soggetto a ritiri, offre una buona adesione al supporto ed una buona resistenza all'abrasione.

COLORE: 33 colori standard. A richiesta, cartella colori "I RESTAURI".

PREPARAZIONE DEL FONDO **Fondi nuovi:** applicare una mano di **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante diluito al 300% con acqua al fine di consolidare al meglio la parete resa precedentemente liscia.

Fondi vecchi: asportare al meglio la pittura preesistente, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Ripristinare con stucco o rasante indi consolidare con **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante. Se necessario ripetere una seconda volta l'applicazione del consolidante.

APPLICAZIONE: Applicare sulla parete già preparata, uno strato fine di **MANTOVANO**, con frattazzo in acciaio inox asportando immediatamente il materiale in eccesso. A distanza di 24 ore carteggiare la superficie indi ripetere l'operazione, applicando il materiale in maniera incrociata e non ripetitiva. Per dare maggior profondità, ripetere un terzo passaggio di **MANTOVANO**. Per ottenere un aspetto finale lucido e compatto passare, dopo pochi minuti dall'ultima applicazione, il frattazzo in acciaio inox leggermente di costa esercitando una forte pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e compatto.



Mantovano 51/3

Linea calce

>MANTOVANO 51/3		N M 02
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. M 02
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	minerale	
Peso specifico:	1,68 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	450000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 1 ± 10%	UNI 8490
% Residuo Secco:	67,45% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. 24 ore carteggiabile 48 ore perfettamente essiccato	
Resa:	da 1 a 1,5 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto (rasatura esclusa) e della spatola usata per l'applicazione	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 - 269208
Fax (0131) 269200
e-mail: satif@saifspa.it
www.saifspa.it