



# Mantovano xilo

**MANTOVANO XILO** é una finitura murale di pregio per esterno, colorata nella massa, additivata con resine silossaniche al fine di conferire una ottima resistenza in applicazione all'esterno. Ottima traspirabilità aspetto liscio, morbido, effetto sfumato ottenuto con sovrapposizioni, rendono **MANTOVANO XILO** adatto a impieghi in complessi architettonici ristrutturati o ove si voglia ricercare l'aspetto degli stucchi antichi.

Applicato in strati di ridotto spessore **MANTOVANO XILO** non è soggetto a ritiri, offre una buona adesione al supporto ed una buona resistenza all'abrasione.

**COLORE:** Bianco più tinte ottenibili su richiesta.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **XILOSEAL** fissativo diluito in acqua al 200%.

**Fondi vecchi:** asportare al meglio la pittura preesistente, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **XILOSEAL** fissativo (diluito in acqua al 200%).

Il mantovano xilo può essere applicato su supporti vecchi già pitturati, ma se la vecchia pitturazione è stata fatta con prodotti sintetici, il ciclo completo perde le sue caratteristiche di traspirabilità.

**Applicazioni in esterno:** al fine di evitare problemi di ancoraggio e di tenuta nel tempo della finitura è consigliabile asportare completamente ogni pittura preesistente. Applicare poi una mano di **XILOSEAL** fissativo (diluito in acqua al 200%).

**Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN pronto all'uso**. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

**APPLICAZIONE:** Applicare a mezzo di spatola in acciaio inox, nella dimensione prescelta, uno strato di **MANTOVANO XILO** in modo uniforme, asportando immediatamente il materiale in eccesso. Ad essiccazione completa avvenuta, dopo circa 24 ore, carteggiare la superficie e ripetere l'operazione, applicando **MANTOVANO XILO** in maniera incrociata e non ripetitiva. Per ottenere maggior profondità ripetere un terzo passaggio di **MANTOVANO XILO**. Dopo alcuni minuti dall'ultima applicazione passare il frattazzo in acciaio inox leggermente



# Mantovano xilo

di costa, esercitando una forte pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e compatto.

<b>&gt;MANTOVANO XILO</b>		N M 04
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. M 04
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	acril-silossanico	
Peso specifico:	1,6 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷10	UNI 8311
Viscosità:	600.000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 1 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso	82,87% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. 24 ore carteggiabile 48 ore perfettamente essiccato	
Resa:	da 1 a 1,5 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto (rasatura esclusa) e della spatola usata per l'applicazione	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.