



# Noxide

**NOXIDE** é una antiruggine sintetica, ai fosfati di zinco, di ottima qualità indicata per la verniciatura di manufatti in ferro, marini, interni ed esterni. **NOXIDE** garantisce elevata resa e copertura.

**COLORE:** Grigio, , rosso ossido opachi.

**PREPARAZIONE  
DEL FONDO E  
APPLICAZIONE:**

**Su ferro nuovo:** accertarsi che la superficie sia perfettamente sgrassata. Applicare una o due mani, intervallate tra di loro di 8/10 ore, di antiruggine **NOXIDE**, diluita al 5-10% con ragia minerale, del tipo e colore più adatto al manufatto

**Su ferro già trattato:** accertarsi del buon ancoraggio della pittura preesistente; in caso contrario, spazzolare bene, eliminare ogni parte scarsamente aderente e le eventuali formazioni di ruggine. Applicare una o due mani, intervallate tra di loro di 8/10 ore, di antiruggine **NOXIDE**, diluita al 5-10% con ragia minerale, del tipo e colore più adatto al manufatto.



# Noxide

Linea fondi

<b>&gt;NOXIDE</b>	N N 04	
	REV 0	
	DEL 05/11/2004	
	SPEC. REF. N 04	
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Resina alchidica	
Peso specifico:	1,6 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	9000 CPS a 20° C. S. 6 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	73% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a + 35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	10 - 15% con raggia minerale	
Tempo di essiccazione:	6 -8 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 16 ore Indurito 16 -24 ore	
Resa:	da 6 a 8 mq/l per mano	
Confezioni:	0,500 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 -269208  
Fax (0131) 269200  
e-mail: [saif@saifspa.it](mailto:saif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)