Oriente

Stucchi perlescenti

ORIENTE, finitura decorativa perlescente, strutturata mediante l'uso di microsfere di vetro. ORIENTE veste la parete in modo luminoso e raffinato, creando ambienti suggestivi e ricchi di effetti saturi di colore e di luce.

COLORE:	Esempi di cartella. Base oro, argento e rosso
PREPARAZIONE DEL FONDO:	Fondi lisci, stuccati, cartongesso, etc... vanno trattati con una mano di SAIFSEAL DUR consolidante 300% e una o due riprese di MICROFINE 500 o ACRYL 100.
APPLICAZIONE:	ORIENTE è pronto all'uso, applicare una prima mano a pennello tipo "spalter", incrociando le pennellate (tecnica alla francese) distribuendo uniformemente il prodotto. Seconda ripresa, procedere come la prima, incrociando le pennellate. In alternativa si può usare una spugna fine o un guanto di pelo immediatamente dopo aver applicato la seconda mano a pennello , in modo da ottenere un effetto più morbido e sfumato. L'eventuale accumulo di sfere di vetro non è da considerare un difetto. Lavare gli strumenti subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e sapone.

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it

Stucchi perlescenti

>ORIENTE		N O 05
		REV 0
		DEL 14/04/2009
		SPEC. REF. O 05
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina acrilica	
Peso specifico:	1,11 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	11000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	40,5 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto	
Resa:	0,15 l/mq per passata	
Confezioni:	0,750• –2,5 •	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.
Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it