



Piacentino

PIACENTINO é un intonaco minerale fine per interno ed esterno a base di grassello di calce e sabbia silicea a granulometria calibrata colorato nella massa,. L'elevata traspirabilità, l'effetto cromatico disuniforme, rendono il prodotto adatto al restauro di edifici storici e monumentali. **PIACENTINO** garantisce una buona protezione del supporto da agenti atmosferici, una buona resistenza all'abrasione, un'ottima adesione chimica su intonaci nuovi. **PIACENTINO** con il suo effetto fratazzato fine permette di correggere tutte le imperfezioni della parete in modo elegante e uniforme.

COLORE: Bianco opaco e altre tinte come da cartella colori "I Restauri".

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** si consiglia, nella stagione calda, prima dell'applicazione di inumidire sempre la parete con acqua.
Fondi vecchi: la caratteristica dei prodotti a calce é di ancorarsi al supporto, che deve essere della stessa natura, attraverso una reazione chimica; quindi nel caso di supporti già trattati é necessario isolare o possibilmente asportare completamente tutto quanto di sintetico applicato in precedenza. Applicare quindi una mano preventiva di nostro **SAIFSEAL DUR** diluito in acqua al 300%.

Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Stendere **PIACENTINO** sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore, tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla superficie. Attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato a mezzo di un frattazzo in plastica con movimenti circolari, esercitando una leggera pressione con il frattazzo mantenuto inumidito e ben pulito.

L'applicazione non deve essere fatta in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o a temperatura inferiore + 10° C..



Piacentino

Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di +5° C.

Essendo privo di solvente, **PIACENTINO** non richiede particolari precauzioni durante l'applicazione.

>PIACENTINO		N P 03
		REV 0
		DEL 16/02/2006
		SPEC. REF. P 03
SCHEMA TECNICA		
Tipo di legante:	grassello di calce stagionato	
Peso specifico:	1,70kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	350000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	78,6 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C		
Temperatura di conservazione:	di da +5°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	6 ore asciutto al tatto. Completamente essiccato dopo 72 ore	
Resa:	da 1,5 a 2 kg/mq a seconda del tipo di supporto	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità