



Pratica Super V.O.C. \cong 0

PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 è una idropittura murale a base di resina acrilica a basso contenuto di volatili organici per interni. Ottima traspirabilità, buon potere coprente, buona pennellabilità, sono le caratteristiche di PRATICA V.O.C. @ 0

Particolarmente indicata per applicazioni ove si richiedano elevate caratteristiche di traspirabilità, quindi bagni, cucine, depositi, ecc, lascia negli ambienti tinteggiati un fresco profumo di limone.

PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 con un contenuto di volatili organici inferiore a 30 gr/lt è un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente in accordo con le ultime normative CEE.

COLORE: Bianco - opaco

PREPARAZIONE DEL FONDO: Fondi nuovi: applicare una passata preventiva di SAIFSEAL DUR consolidante, diluito al 300% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con l'applicazione di una mano di SAIFSEAL DUR consolidante, diluito al 300% con acqua. Su fondi di bassa qualità applicare due mani del medesimo fondo intervallate tra di loro di almeno 4 ore.
Fondi con presenza di muffe: applicare NO MOULD, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di SAIFSEAL SAN diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di SAIFSEAL SAN intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Diluire PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 con acqua al 25-35%, secondo l'assorbimento del fondo da trattare. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 intervallate tra di loro di 4-6 ore.
PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.
Non applicare quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C..
Essendo privo di solvente PRATICA SUPER V.O.C. @ 0 non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.



Pratica Super V.O.C. \approx 0

Linea Pratica

>PRATICA SUPER V.O.C. @ 0		N P 11
		REV 0
		22/03/2006
		SPEC. REF. P 11
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,70 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	50000 CPS a 20° C. S. 5 RPM $5 \pm$ 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	68,1% \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C		
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	25-35% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 4-6 ore	
Resa:	da 3 a 4 mq/l due riprese di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto	
Confezioni:	14 •	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità