



# Saifseal Dur 300%

**SAIFSEAL DUR 300% consolidante** é un fissativo particolarmente indicato per muri in intonaco civile, gesso e scagliola atto ad uniformare l'assorbimento del fondo e consolidare in profondità il supporto trattato. Le micromolecole che compongono il legante, penetrano a fondo nella superficie migliorando l'adesione della successiva applicazione e contribuiscono a favorire minor consumo di prodotto e una maggior facilità di applicazione.

**COLORE:** lattiginoso - opaco.

**APPLICAZIONE:** Idoneo per intonaco, gesso, scagliola, fibrocemento, cartongesso, ecc., purché sani, ben asciutti, esenti da untuosità.

Applicare una ripresa di **SAIFSEAL DUR 300% consolidante** diluito al 300% minimo con acqua.

Nel caso di supporti molto assorbenti applicare due riprese intervallate tra di loro di alcune ore.

Mescolare accuratamente il prodotto diluito prima dell'uso.

Applicabile a rullo o pennello.



# Saifseal Dur 300%

Sottofondi

<b>&gt;SAIFSEAL DUR 300%</b>		N S 03
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. S 03
<b>SCHEMA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Resina acrilica modificata	
Peso specifico:	1,04 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	10÷20 CPS a 20° C. S. 1 RPM 10 ± 10%	UNI 8490
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	minimo 200% con acqua	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 10 ore	
Resa:	da 0,1 a 0,15 l/mq di prodotto pronto all'uso in funzione dell'assorbimento del supporto	
Confezioni:	1 l - 5 l - 10 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 - 269208  
Fax (0131) 269200

e-mail: [satif@saifspa.it](mailto:satif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)