



# Uno San

Idropittura risanante traspirante per interno, additivata con potente fungicida permanente e a basso V.O.C. , inibisce la formazione di muffe e preserva le pareti per lungo tempo da altri attacchi.

**UNO SAN** è anticondensa e favorisce l'isolamento termico della parete per effetto di microsfere di vetro cave presenti nel prodotto .

**UNO SAN** è particolarmente indicata per pareti esposte a Nord con una bassa coibentazione, quindi sollecitate da sbalzi termici.

**UNO SAN** impedisce in ambienti ad alto tasso di umidità (bagni, cucine, caseifici, mattatoi, ecc...) la formazione di gocce di condensa sulle pareti, primaria causa di formazioni di muffe.

**UNO SAN** rispetta l'uomo e l'ambiente in accordo con le normative CE in vigore relative alle emissioni di sostanze volatili organiche (direttiva 2004/42/CE e DL 161 del 27 marzo 2006)

**COLORE:** Bianco, Colori pastello del sistema RESTAURI

**APPLICAZIONE:** **UNO SAN** si applica diluita con acqua al 30 – 40% .  
Con un litro si ricoprono, a due mani, 3-4 mq di superficie liscia.  
Per ottenere un risultato ottimale ad effetto anticondensa applicare almeno tre mani di **UNO SAN**.  
Su fondi particolarmente lisci (gesso o scagliola) può evidenziarsi, a film asciutto, la rugosità dovuta alle microsfere di vetro contenute nel prodotto.  
***Fra una mano e l'altra lasciare trascorrere 4/6 ore a seconda dell'assorbimento del supporto e della temperatura e umidità del luogo di applicazione.***



# Uno San

Linea Uno

<b>&gt;UNO SAN</b>		N U 06
		REV 0
		DEL 12/09/2005
		SPEC. U 06 REF.
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Emulsione acrilica modificata	
Peso specifico:	1,32 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	50000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	63,7% ± 2	ISTR 0007
V.O.C.	27 gr/l	
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato: 18 mesi.	
Diluizione:	30 – 40% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 4-6 ore	
Resa:	da 3 a 4 mq/l due riprese di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto	
Confezioni:	2,5 ℓ - 15 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

**SAIF s.r.l.**  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 – 269208  
Fax (0131) 269200

e-mail: [saif@saifspa.it](mailto:saif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)