



# Xilosaiif esterni

**XILOSAIF** é una pittura protettiva e decorativa a base di selezionate cariche minerali, resine silossaniche e pigmenti inorganici. Questa pittura è formulata utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche nel settore dei leganti per pitture, unendo in un unico prodotto le due caratteristiche fondamentali apparentemente in contrasto tra di loro: resistenza all'acque e traspirabilità. Ideale per la decorazione e la protezione di ville e palazzi d'epoca. **XILOSAIF** ha una elevata traspirabilità, un'ottima resistenza alla pioggia, una ottima idrorepellenza e contribuisce a ridurre i danni provocati agli intonaci dall'assorbimento delle acque meteoriche. L'elevata permeabilità al vapore di **XILOSAIF** non inibisce l'evaporazione dell'umidità presente nei vecchi muri, evitando fenomeni di sfogliazione. Inoltre una buona protezione contro le muffe e i muschi e una buona aderenza al supporto garantiscono una ridotta manutenzione per lungo tempo.

**COLORE:** Bianco più 132 tinte come da mazzetta colori "I RESTAURI".  
Altre tinte ottenibili con tintometro.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **XILOSEAL** diluita minimo al 100% con acqua.  
**Fondi vecchi:** accertarsi che la pittura preesistente sia ben pulita ed ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **XILOSEAL**  
**Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

**APPLICAZIONE:** Diluire **XILOSAIF** con acqua al 20-25% secondo l'assorbimento del fondo da trattare.  
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di **XILOSAIF** intervallate tra di loro di 8-12 ore.  
**XILOSAIF** può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.  
In esterno non applicare in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di +10°C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.



# Xilosaif esterni

Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e, all'occorrenza, neutralizzare l'eccessiva alcalinità.

Essendo privo di solvente **XILOSAIF** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

<b>&gt;XILOSAIF ESTERNI</b>	N X 03	
	REV 0	
	05/11/2004	
	SPEC. REF. X 03	
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Resina silossanica in dispersione acquosa	
Peso specifico:	1,47 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	9÷11	UNI 8311
Viscosità:	35000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	59,2 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +10°C a +35°C		
Temperatura di conservazione:	di da +5°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	20-25% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8-12 ore	
Resa:	da 0,2 a 0,3 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto	
Confezioni:	2,5 l – 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.