



Xiloseal

XILOSEAL é un fissativo per interno ed esterno particolarmente indicato uniformare l'assorbimento del fondo e consolidare in profondità il supporto da trattare. Le micromolecole che compongono il legante, penetrano a fondo nella superficie migliorando l'adesione della successiva applicazione lasciando inalterata la traspirabilità del muro.

COLORE: lattiginoso - opaco.

APPLICAZIONE: Idoneo per intonaco, gesso, scagliola, fibrocemento, cartongesso, ecc., purché sani, ben asciutti, esenti da untuosità.

Applicare una ripresa di **XILOSEAL** diluito al 300% minimo con acqua.

Nel caso di supporti molto assorbenti applicare due riprese intervallate tra di loro di alcune ore.

Mescolare accuratamente il prodotto diluito prima dell'uso.

Applicabile a rullo o pennello o a spruzzo.

N.B. applicazione particolare: **XILOSEAL** può essere anche utilizzato come protettivo sulla mano finale di pittura. Lascia invariata la traspirabilità del manufatto e ne aumenta la resistenza all'abrasione e la lavabilità.



Xiloseal

Linea silossanica

>XILOSEAL		N X 05
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. X 05
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina acrilica modificata	
Peso specifico:	1,04 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	10÷20 CPS a 20° C. S. 1 RPM 10 ± 10%	UNI 8490
Temperatura applicazione:	di	da +5°C a +40°C
Temperatura conservazione:	di	da +5°C a +45°C
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	minimo 200% con acqua	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 10 ore	
Resa:	da 0,1 a 0,15 l/mq di prodotto pronto all'uso in funzione dell'assorbimento del supporto	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 – 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it